



 Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegsam
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie blau

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PE-RT II / Al / PE-RT II

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Oberflächenrauheit              | 7 $\mu\text{m}$ |
| Wärmeausdehnung                 | 0.026 mm/(m·K)  |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr         | 0.43 W/(m·K)    |
| Werkstoff Dämmung               | PE-Weichschaum  |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung      | 0.04 W/(m·K)    |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | 7000 $\mu$      |
| Außenhaut Dämmung               |                 |

## INFO

- Für Leitungen nach DIN 1988-200 Tabelle 8 / 9 und nach GEG Anlage 8
- Anwendungsübersicht siehe Geberit Trinkwasserleitfaden

| Art.-Nr.                               | DN | d, ø<br>mm | Dämmung<br>mm | di, ø<br>mm | D<br>cm | s1<br>mm | s<br>mm | L<br>m | VE1<br>m | VE2 | VE3 | VE4 |
|----------------------------------------|----|------------|---------------|-------------|---------|----------|---------|--------|----------|-----|-----|-----|
| 602.139.00.1<br>Produktion eingestellt | 15 | 20         | 26            | 15          | 7.5     | 26       | 2.5     | 20     | 20       |     |     |     |